

# PEINTURE VERNISSÉE®

Peinture émail alkyde uréthane



## DÉFINITION

Peinture émail alkyde uréthane durable et hautement résistante

## LOCALISATION

Extérieur, intérieur et ambiance maritime

## UTILISATION


Travaux de bâtiments, murs, métal, fer et bois

## PROPRIÉTÉS

Application facile d'entretien extrêmement facile | Bel aspect tendu et brillant | Protection longue durée | Bonne tenue en atmosphère agressive

## DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Brossage Enduisage à l'ENDUIT TOUFAIT, ENDUIT SOUPLASTRAL ou ENDUIT ASTRALATEX 1 couche d'impression FORMOPRIM	2 couches PEINTURE VERNISSEE
Plâtre et dérivés (intérieur seulement)	Egrenage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivées	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels au REXENDUIT	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche primaire TRANSPAC+	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	



# PEINTURE VERNISSÉE®

Peinture émail alkyde uréthane



## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless

## DILUTION

Diluant CELREX 3391 ou diluant TERESENTOL

## RENDEMENT

Sur fonds lisses et non absorbants : environ 9 à 10 m<sup>2</sup>/kg par couche

## APPLICATION

**Rouleau :**

Couche croisée et lisse

**Pistolet :**

Travailler en passes croisées en lissant. Laisser un petit délai de prise entre chaque passe

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20° et 60% d'humidité relative

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant CELREX 3391 ou diluant TERESENTOL

## CONDITIONNEMENT

5 kg et 20 kg

## FICHE TECHNIQUE

**Présentation :**

Peinture

**Degré de brillant :**

90 ± 10 GU (gloss. unit) sous angle 60°

**Teinte :**

Disponible en blanc et peut être teintée aux colorants universels TINTOREX

**Densité :**

1,2 - 1,3

**viscosité :**

125 ± 10 secondes coupe AFNOR n° 4 à 20°C

**Liant :**

Résine alkyde uréthane

**Pigments :**

Titane (blanc)

**Extrait sec en poids :**

65 ± 1%

**Séchage à 20°C et 65% HR :**

Hors poussière : 2h ; Sec : 6h ; recouvrable après 24 h

**Lavabilité et lessivabilité :**

Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

